

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Decor

Ottocento Antico Velluto/Отточенто Античный Бархат**Технические характеристики**

раздел 1

OTTOCENTO ANTICO VELLUTO – это паропроницаемое покрытие, которое, благодаря особой формуле на основе смол в водной дисперсии и специальных металлических пигментов, позволяет получать неповторимые декоративные эффекты, как в классическом, так и в современном стиле. Главной особенностью **OTTOCENTO ANTICO VELLUTO** является способность создавать оптический эффект бархатистой ткани, благодаря изменению угла отражения света. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

раздел 2

Декорирование внутренних стен и интерьера.

Подготовка подложек

раздел 3

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. В случае если подложки старые или отшелушиваются, советуем нанести один слой НЕОФИКС или КРИЛЮКС ОЙКОС. Если стены грубые и неровные, советуем отшлифовать их используя СТУККО ИН ПАСТА ПЕР РАЗАТУРА ОЙКОС.

Способ нанесения

раздел 4

Подготовить основу нанося валиком среднего ворса один или два слоя СЮПЕРКОЛОР ОЙКОС разбавленный на 40% питьевой водой с выбранным цветом из карты цвета. После высыхания через 4-6 часов нанести ОТТОЧЕНТО АНТИКО ВЕЛЛУТО согласно желаемого эффекта.

- **Эффект ANTICO/АНТИКО.** Нанести **OTTOCENTO ANTICO VELLUTO** ШПАТЕЛЕМ среднего размера Ойкос из нержавеющей стали так, чтобы краской оказалась покрыта вся поверхность. Перед тем, как краска высохнет, ройтись шпателем по нанесенному продукту для получения эффекта **ANTICO**. Первичная и конечная обработка материала не создают проблем со швами и стыками, поскольку **OTTOCENTO ANTICO VELLUTO**, затёртый и распределённый по поверхности при помощи затирки, отлично утрамбовывается между участками.
- **Эффект IMPERIALE/DAMASCO ИМПЕРИАЛЕ/ДАМАСКО.** Валиком с коротким ворсом нанести два слоя краски **OTTOCENTO ANTICO VELLUTO** разбавленной на 50% питьевой водой (перерыв между нанесением слоёв — 6-8 часов). После высыхания приступить к декоративной отделке **IMPERIALE** с помощью ТАМПОНА с широким концом, используя тот же цвет краски SUPERCOLOR компании Ойкос, разбавленной на 70-80% питьевой водой, что и для подложки.
- **Эффект LE TAPPEZZERIE/ЛЕ ТАППЕЦЦЕРИЭ.** Валиком с коротким ворсом нанести два слоя краски **OTTOCENTO ANTICO VELLUTO** разбавленной на 50% питьевой водой (перерыв между нанесением слоёв — 6-8 часов). После высыхания приступить к декоративной отделке **TAPPEZZERIA** с помощью специального инструмента, используя тот же цвет краски SUPERCOLOR компании Ойкос, разбавленной на 70-80% питьевой водой, что и для подложки. Все операции должны быть выполнены в соответствии с правилами нанесения.

Отделка/Защитные средства

раздел 5

Чтобы в последствии защитить и сделать **OTTOCENTO** моющим, после полного высыхания, нанести специальное прозрачное защитное средство WATINS LUX или IGROLUX компании OIKOS.

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

| | |
|-----------------------------|---|
| Разведение/Смешивание | Готово к применению или на 50% питьевой водой в зависимости от желаемого эффекта. |
| Расход | 7 ÷ 8 м ² /л в зависимости от желаемого эффекта. |
| Инструменты для нанесения | Средний шпатель из нерж. стали, валик с коротким ворсом, тампон, морская губка ОЙКОС. |
| Закрепляющие средства | НЕОФИКС или КРИЛЮКС ОЙКОС |
| Основа | SUPERCOLOR компании OIKOS |
| Защитные средства | WATINS LUX или IGROLUX компании OIKOS |
| Температура нанесения | +5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%) |
| Время визуального высыхания | 1 ÷ 1,30 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) |
| Время полного высыхания | 7 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) |
| Очистка инструмента | Водой |

Технические характеристики: продукт

раздел 7

| | |
|---|---|
| Состав | Смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты и специальные металлические пигменты. |
| Удельный вес | 1,08 кг/л +/- 3% |
| РН | 6,5 ÷ 7,5 |
| Вязкость | 14.000 ÷ 18.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C) |
| Температура хранения | +2°C ÷ +36°C. Бойтся мороза |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии. |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,24 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615) |
| Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/СЕ | Класс принадлежности: А/ I; VOC: 30 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л |
| Цвета | Цвета согласно колеровочной карте |
| Фасовка | 1 – 5 л |

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. В случае если подложки старые или отшелушивающиеся, советуем нанести один слой НЕОФИКС или КРИЛЮКС ОЙКОС.

После высыхания через 4-6 часов нанести ОТТОЧЕНТО АНТИКО ВЕЛЛУТО согласно желаемого эффекта.

- **Эффект ANTICO/АНТИКО.** Нанести OTTOCENTO ANTICO VELLUTO ШПАТЕЛЕМ среднего размера Ойкос из нержавеющей стали так, чтобы краской оказалась покрыта вся поверхность. Перед тем, как краска высохнет, ройтись шпателем по нанесенному продукту для получения эффекта ANTICO. Первичная и конечная обработка материала не создают проблем со швами и стыками, поскольку OTTOCENTO ANTICO VELLUTO, затёртый и распределённый по поверхности при помощи затирки, отлично утрамбовывается между участками.
- **Эффект IMPERIALE/DAMASCO ИМПЕРИАЛЕ/ДАМАСКО.** Валиком с коротким ворсом нанести два слоя краски OTTOCENTO ANTICO VELLUTO разбавленной на 50% питьевой водой (перерыв между нанесением слоёв — 6-8 часов). После высыхания приступить к декоративной отделке IMPERIALE с помощью ТАМПОНА с широким концом, используя тот же цвет краски SUPERCOLOR компании Ойкос, разбавленной на 70-80% питьевой водой, что и для подложки.
- **Эффект LE TAPPEZZERIE/ЛЕ ТАППЕЦЦЕРИЭ.** Валиком с коротким ворсом нанести два слоя краски OTTOCENTO ANTICO VELLUTO разбавленной на 50% питьевой водой (перерыв между нанесением слоёв — 6-8 часов). После высыхания приступить к декоративной отделке TAPPEZZERIA с помощью специального инструмента, используя тот же цвет краски SUPERCOLOR компании Ойкос, разбавленной на 70-80% питьевой водой, что и для подложки. Все операции должны быть выполнены в соответствии с правилами нанесения.

Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.