

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Decor**Raffaello Madreperlato****Технические характеристики** раздел 1

RAFFAELLO MADREPERLATO - это специальное покрытие на основе гашёной извести с перламутровым эффектом. Наносимый на RAFFAELLO DECOR STUCCO компании Ойкос, продукт гарантирует максимальную дышащую способность основы и способствует естественному распределению влажности через штукатурку и кладку, предотвращая образование плесени и бактерий. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения раздел 2

Декорирование стен, ламинатных поверхностей, ПВХ, металла, дерева.

Подготовка подложек раздел 3

Очистить поверхность и нанести один слой грунтовки ПРАЙМЕР ОЙКОС для лучшей фиксации.

Способ нанесения раздел 4

Для получения идеального результата нанести продукт в три слоя используя специальные шпатели ОЙКОС из нержавеющей стали :

- Первый и второй слой:

выравнивать поверхность с РАФФАЭЛЛО ДЕКОР СТУККО, выбрав цвет из карты цвета, так чтобы поверхность была гладкой, но не блестящей. Подождать 6 ÷ 8 часов до высыхания между слоям;

-Отделка:

Продолжать наносить цвет РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО ОЙКОС как указано в карте цвета, нанося материал пятнами с расстоянием между ними для получения неоднородного покрытия. Через несколько минут приступить к тонкому полному выравниванию, заполняя и полируя поверхность, получая таким образом перламутровый эффект.

Отделка/Защитные средства раздел 5

Для придания водоотталкивающего эффекта и возможности мыть повврхность через 4-5 дней нанести ЧЕРА ПЕР РАФФАЭЛЛО ОЙКОС.

Технические характеристики: нанесение раздел 6

Разведение/Смешивание	Готово к применению
Расход	10 м ² /л
Инструменты для нанесения	Шпатель инокс ОЙКОС.
Закрепляющие средства	ИЛ ПРАЙМЕР ОЙКОС
Защитные средства	ЧЕРА ПЕР РАФФАЭЛЛО компании ОIKOS
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	20 ÷ 25 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт раздел 7

Состав	На основе известкового молочка, натуральные добавки, неорганические пигменты на основе железных оксидов и цветного песка.
Удельный вес	1,2 кг/л +/- 3%
РН	12 ÷ 13
Вязкость	30.000 ÷ 60.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	0,06 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/I; VOC: 58 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):200 г/л

Цвета	Цвета согласно колеровочной карте
Фасовка	1 – 5 - 20 л
Замечания	- Избегать долгого контакта с кожей, при раздражении тщательно вымыть руки мылом и водой. Если раздражение продолжается обратиться к врачу. - Избегать контакта с глазами, если краска попадает в глаз, тщательно вымыть глаза водой с сахаром. Если раздражение продолжается обратиться к врачу.

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Внимательно прочесть лист безопасности: продукт носит этикетирование Xi, R41 раздражающий. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Нанести один слой грунтовки ПРАЙМЕР ОЙКОС для лучшей фиксации и ждать его высыхания. Нанести два слоя материала как RAFFAELLO DECOR STUCCO ОЙКОС и третий слой отделки материала как РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО. Обработка материала осуществляется шпателем из нержавеющей стали и окончательный эффект имитирует мрамор и перламутровым эффектом.

Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.