

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ

BELPUR PU foam Spray **Пена монтажная профессиональная**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BELPUR PU foam Spray - Пена монтажная профессиональная – однокомпонентная полиуретановая пена, предназначенная для работы с монтажными пистолетами, затвердевающая от атмосферной влаги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BELPUR PU foam Spray - Пена монтажная профессиональная обладает отличной адгезионной способностью к различным материалам, таким как древесина, бетон, кирпич, металл, мрамор и т.д. Изделие не используется для работы с силиконом, полиэтиленом и тефлоном.

Преимущества использования полиуретановой пены для пистолета:

- меньший расход из-за более точного дозирования;
- более лёгкое применение изделия;
- изделие не капает и не вытекает из колпачка;
- пена не затвердевает во время прекращения работы;
- сокращается очистка инструментов;
- быстрый замен упаковочных доз

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие используется в строительстве для уплотнения, монтажа, заполнения, изоляции и установления строительных элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объём:	40–45 л (свободно пенящаяся) (750 мл)
Густота пены:	16 – 18 кг/м ³
Температура нанесения:	мин. +5 ⁰ С (поверхность), 20 – 25 ⁰ (доза)
Время сцепления:	10 минут (Т=18 ⁰ , относ.вл.=60%)
Время необходимое для разреза:	28 минут (Ø=3см, Т=18 ⁰ С, отн.вл.=60%)
Время затвердения:	5 – 12 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха
Поглощение воды:	не более 1%
Рабочая температура:	от -40 ⁰ С до +100 ⁰ С
Прочность при растяжении:	0,07 – 0,08 Мпа
Напорная прочность:	0,04 – 0,05 Мпа
Растяжение:	20-30%
Класс горения:	В3 по DIN 4102, часть1

УПАКОВКА

Аэрозоль доза 750 мл

СРОК И СПОСОБ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при температуре от +10⁰С до +20⁰С

Хранение при более высоких температурах сокращает срок годности изделия.

Дозы необходимо складировать в лежачем положении.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и без пыли. Масса дозы должна иметь комнатную температуру. Если температура будет ниже – поместите дозу на ~20 минут в воду при температуре не более 40⁰С. Быстро впитывающие сухие основания увлажните. Дозу поверните клапаном вниз и нажатием на клапан выдавите пену. Желаемое количество выдавливаемой пены можно установить с помощью винта, располагающегося на задней стороне пистолета. Во

время замены дозы, новую дозу хорошо встряхните, пустую упаковку сразу замените новой, в другом случае может возникнуть затверждение пены в адаптере. Затвердѐнную пену на клапане устраните механически. Во время коротких пауз в работе разрешается оставить дозу привинченной к пистолету. При более длительных остановках в работе необходимо очистить пистолет средством ТЕКАPUR. Оптимальная рабочая температура массы дозы – 20-25⁰С. Необходимо учитывать, что объѐм пены увеличится в 2-3 раза. При заполнении отверстия размером более 5 см, пену наносите в несколько приёмов, при чём второй слой наносите после затверждения первого слоя пены. Для ускорения затверждения пены, после образования плѐнки, побрызгайте пену водой. После полного затверждения пены, обрежьте её острым ножом и приступайте к дальнейшей обработке – нанесение штукатурки, поклейка, покраска и т.д. Если вы не используете полной упаковки дозы, следует очистить клапан средством BELPUR Cleaner или ацетоном. Затвердевшую массу можно устранить механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Полиуретановая пена содержит дифенилметан – 4,4'-диизоцианат.

Масса быстро воспламеняется. Вредна для здоровья при попадании в органы дыхания и пищеварения. Изделие раздражает дыхательные пути, кожу и слизистую оболочку глаз. Может вызвать раздражение при контакте с кожей и во время вдоха – дыхательных путей. Хранить вне досягаемом детям месте. Пар не вдыхать. При попадании массы на кожу, промойте зараженное место большим количеством воды с мылом. При работе с пеной применяйте соответствующую защитную одежду и используйте защитные рукавицы. В случае несчастного случая или плохом самочувствии сразу обратитесь к врачу. По возможности покажите этикетку. Используйте изделие в хорошо проветриваемом помещении.

Доза находится под давлением. Упаковку необходимо хранить вне прямого попадания солнечных лучей и при температуре не выше 50⁰С. После использования содержимого, упаковку не бросайте в огонь и не открывайте на силу. Не разбрызгивать по направлению источников огня. Хранить отдельно от источников тепла, не курить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Инструкции прилагаются на основе нами выполненных опытов, однако из-за спецификации использования изделия и способа работы рекомендуется испытание изделия в соответствии с вашими условиями и вашим способом работы.