

**BELINKA BELLES, D.O.O.**

Zasavska cesta 95

1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

T +386 1 5886 299, F +386 1 5886 479 (+386 1 5886 303)

E belles@belinka.si, www.belinka.si

Техническая информация

Email Radiator

ОПИСАНИЕ	Email Radiator применяется для защиты и декорации металлических батарей и труб внутри помещения.
СОСТАВ	Органические растворители, модифицированное алкидное связывающее вещество, пигменты и добавки.
ПРИМЕНЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)	Email Radiator применяется для защиты и декорации новых и восстановления старых металлических батарей и труб внутри помещения
СВОЙСТВА (ХАРАКТЕРИСТИКИ)	При нанесении средство хорошо разливается по поверхности и не капает с вертикальных поверхностей. Обладает хорошей покрываемостью и высоким глянцем. Средство устойчиво к механическим воздействиям. В условиях высоких температур не теряет свою эластичность. Email Radiator высыхает по истечению 24 часов.
ОТТЕНКИ	Средство производится в белом цвете: глянец и полумат. Может колероваться с Email Universal.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ (ОСНОВАНИЯ)	Основа должна быть очищена от жирных пятен, пыли, чистой и сухой. Если на поверхности появляется ржавчина, необходимо устранить ржавчину металлической щёткой и отшлифовать наждачной бумагой №60-100. Большое количество ржавчины устранить попеременно механическим путём и шлифовкой, применяя химические средства для устранения ржавчины. Механические загрязнения, оставшиеся от шлифовки, устранили жёсткой щёткой или сухой тряпкой. Поверхность, загрязнённую жиром очистить растворителем.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Перед применением хорошо перемешайте. Email Radiator наносится щёткой или набрызгом в 2 слоя на новые батареи, обработанные и защищённые в заводских условиях или на старый, предварительно отшлифованный слой старого покрытия. Основание должно быть сухим и чистым, очищенным от ржавчины и жирных пятен. Разбавляется средством Email Thinner, растворитель (для нанесения щёткой до 10%, набрызгом – до 20%). Высыхание между слоями: 24 часа.
ВЫСЫХАНИЕ	Покрытие высыхает при нормальных условиях по истечению 24 часов. Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности и толщины нанесённого слоя краски.
РАСХОД	1 kg Email Radiator достаточно для покрытия 8 - 10 м ² в один слой.
ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ	После применения инструменты очистите растворителем.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ	Уход за покрытием производится очищением щадящим раствором с применением чистящего средства, вытиранием влажной, а затем сухой тряпкой. Уход нельзя проводить ранее 30 дней после нанесения покрытия. Восстановление покрытия производится повторным нанесением эмали в один слой на хорошо подготовленное основание.
ХРАНЕНИЕ	В оригинальной, хорошо закрытой упаковке, при температуре не выше +30°C. Хранить вне досягания детей и животных, отдельно от напитков и продуктов питания.
СРОК ПРИМЕНЕНИЯ	5 лет в оригинальной, хорошо закрытой упаковке. Краска может применяться и по истечению срока применения, если не образует желатинообразной формы, не загустевает и хорошо перемешивается, образуя однородную среду.
ТЕСТЫ	/