

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LASUR

НАИМЕНОВАНИЕ	Lasur
НАЗНАЧЕНИЕ	Lasur лазурное покрытие предназначается для защиты древесины от атмосферных воздействий и ее декоративного окрашивания и облагораживания.
СОСТАВ	Неароматические органические растворители, алкидные смолы, атмосферостойкие и светостойкие пигменты и аддитивы.
СВОЙСТВА	Lasur лазурное покрытие подчеркивает естественную структуру древесины, покрытие имеет бархатисто-матовый вид. Покрытие не шелушится и легко обновляется.
ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначается для нанесения на все виды древесины и используется для наружных и внутренних работ.
ЦВЕТ	<p>Лазурь выпускается в стандартных цветах в соответствии с цветовой картой (выкрасами).</p> <p>Цветовая карта (выкрасы) подготовлена с использованием качественных еловых дощечек. В случае ели иного качества цвет лазурного покрытия может слегка отступать. В случае окраски древесины других пород отступление в цвете может быть значительным, поэтому рекомендуется предварительно сделать проверку цвета на небольшом участке поверхности.</p> <p>Цвет покрытия также зависит от обработки деревянной поверхности и числа нанесенных слоев. Например, на недостаточно гладкой поверхности оттенок более выразительный, а с увеличением числа слоев цвет покрытия более темный и насыщенный. Стандартные цвета лазури смешиваются между собой в любом соотношении.</p> <p>С добавлением к лазури основного цвета лазури бесцветной цвет становится менее насыщенным. С добавлением лазури черной цвет основной лазури темнеет, а с добавлением белой – светлеет, и оттенки получаются пастельными. Необходимо иметь в виду, что самая маленькая добавка другого цвета имеет большой эффект.</p> <p>Новый цвет тестируется на дощечке, обработанной таким же способом, как деревянная поверхность, предназначенная для окраски.</p>
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Новая деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и тонко отшлифованной. При окраске новой древесины рекомендуем предварительно обработать ее пропиткой Base. Перед санацией старое лазурное покрытие сначала очистить от загрязнений и непрочных частиц жесткой щеткой, слегка отшлифовать, удалить шлифовальную пыль и затем нанести новый слой лазури. В случае окраски лазурью поверхности, ранее окрашенной эмалью или лаком, старое покрытие полностью удаляется и поступок окраски соответствует поступку, предназначенному для окраски новой деревянной поверхности.
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ	<p>Предварительно обработать деревянную поверхность пропиткой Base, которая имеет профилактическое значение и защищает древесину от синевы, грибка и древесных насекомых.</p> <p>Затем на поверхность наносится Lasur с соблюдением рекомендаций по</p>

	<p>расходу материала. Необходимо обратить особое внимание на качественную защиту деревянной поверхности со всех сторон, иначе древесина слишком увлажняется в определенных погодных условиях (дождь и т.п.). В случае покраски деревянной обшивки необходимо нанести хотя бы один слой лазури на обратную сторону обшивки.</p> <p>Для участков менее открытых и защищенных от солнца и атмосферных воздействий достаточно 1 л для покраски 12-14 м². Обычно это достигается уже с двумя слоями. На открытых участках расход Lasur составляет 10-12 м² /1л. Обычно это достигается с окраской в три слоя. В случае древесины нестандартного качества число слоев необходимо адаптировать к указанному показателю расхода.</p> <p>Lasur бесцветная не используется для наружных работ, т.к. она не имеет защитной функции от воздействия УФ лучей. В данном случае рекомендуется использовать лазурь Toplasur UV plus бесцветную.</p>
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	<p>При окраске деревянной поверхности в помещении для получения гладкого и качественного покрытия достаточно нанести два слоя лазури с межслойным легким шлифованием. Расход на двухслойное покрытие составляет 8-17 м² /1 л. В случае покраски деревянной обшивки необходимо нанести хотя бы один слой лазури на обратную сторону обшивки.</p>
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	<p>Перед началом работ Lasur тщательно перемешать, не разбавлять. Наносить кистью, губкой или окутанием.</p>
ВРЕМЯ И УСЛОВИЯ СУШКИ	<p>В нормальных условиях (Т=20°С, отн. влажность воздуха=65 %) время высыхания покрытия составляет 6–10 час. Перед нанесением последующего слоя предыдущий слой должен быть полностью сухим; т.е. через 12–24 час. Окрасочные работы выполняются при температуре выше 0 °С. При снижении температуры или повышении отн. влажности воздуха время сушки значительно продлевается. В любом случае необходимо, чтобы перед окраской деревянная поверхность была сухой.</p>
РАСХОД	<p>Расход краски значительно зависит от породы и качества древесины, а также от ее обработки и способа нанесения.</p> <p>Самый большой расход краски наблюдается при первом нанесении. Расход также зависит от породы древесины. Например, расход выше у пористых хвойных пород (сосна) и ниже у твердых лиственных пород (дуб). Расход краски ниже на гладкой поверхности, обработанной качественным строганием или шлифованием. Чем хуже обработана поверхность, тем расход краски выше.</p> <p>На второй слой расходуется меньше или значительно меньше краски, что зависит от породы и качества древесины, а также от первого слоя.</p> <p>На третий слой расходуется краски, как на второй слой или меньше, что зависит от предыдущих слоев и опыта исполнителя работ.</p> <p>Одного литра Lasur достаточно для окраски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в один слой: около 14 м² (сосна, санация старого растрескавшегося покрытия), около 20 м² (гладкая поверхность ели) и около 33 м² (очень гладкая поверхность ели, дуба или нанесение второго слоя), - в два слоя: около 8 м² (сосна, хуже обработанная поверхность) и до 17 м² (гладкая поверхность), - в три слоя: около 6 м² (грубая поверхность) и до 13 м² (гладкая поверхность).
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	<p>После завершения окрасочных работ рабочие инструменты очистить уайт спиритом или другим растворителем для красок на растворителях.</p>
САНАЦИЯ ПОКРЫТИЯ	<p>Lasur лазурное покрытие очистить щеткой и затем нанести новый слой лазури. В случае если старое покрытие сильно деградированное, рекомендуется нанести два слоя. Для снижения интенсивности цвета лазури при санации старого, недеградированного покрытия рекомендуется к основному цвету добавить Lasur бесцветную в размере до 30%.</p>
ОГРАНИЧЕНИЯ	<p>Lasur выпускается на основе алкидных связующих, характерной чертой которых является пожелтение в темном помещении. Особо это значительно для белого цвета. Пожелтение может повлиять и на другой цвет, например, голубой цвет может приобрести зеленый оттенок. Поэтому для окраски деревянной</p>

	поверхности в жилом помещении рекомендуется использовать лазурь Belinka Interier или акриловую эмаль белого цвета. При эксплуатации покрытия в атмосферных условиях такая проблема отсутствует.
ХРАНИЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ	Краска должна храниться в плотно закрытой упаковке при температуре ниже +30°C, вне доступа детей и животных, отдельно от пищевых продуктов. Остатки материала переливаются в тару меньшего объема (до верха). Тара плотно закрывается и обозначается.
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок хранения материала указан на этикетке и действителен при условии хранения в оригинально закрытой заводской таре. Материал может также использоваться по истечении срока хранения, если отсутствуют признаки желирования, т.е. после интенсивного перемешивания краска жидкая и гомогенная.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Не сливать в канализацию или окружающую среду. Использовать до конца. Утилизация тары проводится специальными организациями в местах сбора опасных отходов.
ПРЕДПИСАНИЯ	Смотреть Паспорт безопасности материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Дополнительную информацию можно получить у дистрибуторов или на веб-сайте http://www.belinka.si/ .

Настоящая техническая информация служит для ознакомления потребителей с применением и свойствами материала и является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и многолетнем практическом опыте. Потребитель должен сам убедиться в соответствии материала его потребностям. На основании различных воздействий на свойства материала, породы и качества древесины, способа нанесения и рабочих условий, профессиональности выполнения окрасочных работ, а также условий эксплуатации, производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашими консультантами.