

МЭДЖИК ЛАЙТ (MAGIC LIGHT)

ОПИСАНИЕ: специальная добавка / финишный слой, придающий материалу люминесцентный эффект, освещает помещение в полной темноте. Заряжается от любого источника света – искусственного, натурального, наибольший и самый быстрый эффект дают ультрафиолетовые и неоновые лампы. Может смешиваться со следующими материалами: АРТЕКО 7, КЛОНДАЙК (в т.ч. с добавками ГОЛД и СИЛЬВЕР), КЛОНДАЙК ЛАЙТ (в т.ч. с добавками ГОЛД и СИЛЬВЕР), ЛАМЕ, МИЛЛИКОЛОР ЭКО, ПОЛИСТОФ, САБУЛА2, САБУЛАДОР (608), САБУЛАДОР СОФТ (с добавками ОРО 200 и АРГЕНТО 100), ВАЛЬРЕННА (в т.ч. с цветами 500, 509), ВЕЛИДОР ФИНЕ.

Производитель – VALPAINT (Италия).

УПАКОВКА:	Добавка MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 – 0,100 и 0,25л Финишный слой MAGIC LIGHT FINITURA K100 – 0,25л и 1л
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Добавка MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 – 0,250л на 2,5л базы Добавка MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 – 0,1л на 1л базы Финишный слой MAGIC LIGHT FINITURA K100 – 1л на 6-7 м ²
РАЗВЕДЕНИЕ:	Добавка MAGIC LIGHT – готова к использованию

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ДОБАВКОЙ MAGIC LIGHT:

MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 добавляется непосредственно в материал, а также в прозрачные лаки на водной основе, в воздухопроницаемые, моющиеся краски, тщательно перемешивается перед нанесением последнего слоя. Кроме того, следует использовать краски с низким содержанием красителя, титана, плотного карбоната, которые могут сократить силу излучения MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 в темноте.

Добавить MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 в базу материала и нанести на все стены в помещении, выбрав инструменты и способ согласно требуемого эффекта и выбранного материала. Затем включить в помещении искусственное освещение примерно на 5 минут, затем выключить свет (или, в случае внезапного отключения электроэнергии) стены вновь постепенно засветятся, затем стабилизируются в течение нескольких минут. Этот люминесцентный эффект может продолжаться от 1 до 3 часов в зависимости от интенсивности поглощенного света, затем постепенно станет более приглушенной в течение 2-3 часов.

Для усиления люминесцентного эффекта и его продолжительности достаточно добавить большее количество добавки MAGIC LIGHT.

НАНЕСЕНИЕ MAGIC LIGHT FINITURA K100:

MAGIC LIGHT FINITURA K100 наносится на новое и старое покрытие, гладкие или шероховатые поверхности, если они прочные и непыльные. MAGIC LIGHT FINITURA K100 остается матовой, воздухопроницаемой, но, в особенности, прозрачной и не изменяющей цвет или эффект предыдущей отделки, в особенности, на светлых тонах, в то время как на темных может незначительно изменить цвет. По этой причине, чем светлее поверхности, тем сильнее MAGIC LIGHT FINITURA K100 будет светиться в темноте.

Всегда наносить сначала один слой неразбавленного FINISH V16 кистью или валиком. Примерно по прошествии 12 часов при температуре 20⁰С нанести MAGIC LIGHT FINITURA K100 валиком PV31 и сразу пройти по еще сырой отделке тампоном PV33 или валиком PV30.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется использовать добавку MAGIC LIGHT для более светлых оттенков (например, C-D-E). Для более же темных оттенков (A-B) люминесцентный эффект будет менее выраженным. С добавкой MAGIC LIGHT оттенки получаются слегка более светлыми.

Материал с добавлением MAGIC LIGHT должен быть использован в течение 24 часов для сохранения стабильности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Хранить при температуре от +8⁰С до +28⁰С. Защищать от мороза.

Не горючий, экологически чистый материал.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.