

Dune

Декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным эффектом золота и серебра.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Dune это декоративное акриловое покрытие для внутренних работ, созданное на основе специальных наполнителей, с металлизированным эффектом. Эти наполнители создают переменчивую и приятную игру отражающегося света и цветов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поэтому DUNE позволяет получить бархатистую поверхность, а также создаёт визуальные и осязательные ощущения бархата или шелка, которые придают помещению необыкновенно уютный вид и гармонируют с актуальными тенденциями декора интерьеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловый полимер в виде эмульсии.
Плотность:
Dune Base Silver: 1,10 +/- 0,05 g/ml
Dune Gold 8600: 1,10 +/- 0,05 g/ml

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение DUNE является достаточно лёгким и удобным, позволяя создавать отличный декоративный эффект не только профессионалам, но и начинающим мастерам. Благодаря легкости нанесения, DUNE позволяет, как декоратору-профессионалу, так и любителю, реализовать свои идеи, добившись высокого качества.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Novaprimer Bianco (пигментированный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой на 50-80%

Dune: готов к использованию для нанесения шпателем из нержавеющей стали.

Разбавить водой максимум на 20% при нанесении валиком.

Clear Coat (бесцветное защитное покрытие): Если наносится в два слоя, то первый слой разбавить максимум на 20% водой, и второй слой максимум на 5% водой.

Если наносить одним слоем, то тогда не разбавлять, либо разбавить водой максимум на 5%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошо перемешать материал перед нанесением и колеровкой.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели. На поверхности подверженные сильным влияниям окружающей среды, советуем наносить один или более слоев Clear Coat, первый слой разбавленный на 20% водой, второй слой разбавленный на 5% водой. Наносить при помощи валика с коротким ворсом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта **Novaprimer Bianco** при помощи кисти или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 8 часов нанести первый слой **Dune**.

Если наносите Dune шпателем из нержавеющей стали, то тогда его разбавлять не нужно.

Если наносить Dune валиком с коротким ворсом, то он должен быть разбавлен максимум на 20% водой. Удалите излишка материала.

Спустя минимум 8 часов нанести шпателем из нержавеющей стали или валиком с коротким ворсом, второй слой Dune, неразбавленный, с излишком материала.

Пройтись по еще влажной поверхности шпателем из нержавеющей стали до достижения мягких текстур поверхности.

Время высыхания: 24 часа в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

“Эффект ткани”

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды.

Нанести слой разбавленный **Novaprimer Bianco**, при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя 8 часов нанести слой **Dune**, Если наносите Dune шпателем из нержавеющей стали, то тогда его разбавлять не нужно.

Если наносить Dune валиком с коротким ворсом, то он должен быть разбавлен максимум на 20% водой. Удалите излишка материала.

Спустя минимум 8 часов нанести шпателем из нержавеющей стали или валиком с коротким ворсом, второй слой Dune, неразбавленный, с излишком материала.

Пройтись по еще влажной поверхности шпателем из нержавеющей стали горизонтальными или вертикальными движениями.

Подождать несколько минут и удалить образовавшиеся излишки при помощи шпателя.

Время высыхания: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

+10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

РАСХОД

Novaprimer: 8-10 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Dune: 8-10 м²/л, в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Clear Coat: 5-10 м²/л, для каждого слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

ЦВЕТА

Base Silver, Gold 8600 и цветовая карта Dune.

ФАСОВКА

Упаковка по 1л и 5л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Директива ЕЭС 2004/42:

Dune (краска для декорирования)

Предельное значение UE для **Dune** (cat A/l): 200 g/l (2010).

Dune содержит максимум 45 g/l ЛОС (летучих органических соединений).

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и соответствующих поправок. Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В

случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву.

Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.

Scheda tecnica: Dune

Revisione n: 07

Data compilazione: 01-03-2012

Pag. 2 a 2