

Swahili

Текстурное декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным эффектом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Swahili это декоративно-отделочный материал для внутренних работ на основе металлизированных наполнителей, кварцевой муки, которые дают значительный металлизированный эффект. Эти добавки создают переливающуюся, приятную игру света и цветов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Swahili позволяет добиться новомодного хромированного эффекта и приятного зрительного образа, которые делают интерьер удивительно комфортным и гармоничным с актуальными тенденциями декоративной отделки помещений.

Благодаря легкости нанесения, Swahili позволяет, как декоратору-профессионалу, так и любителю, реализовать свои идеи, добившись высокого качества.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Эмульсия акрилового полимера.

Плотность

Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml

Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Swahili отличается легкостью и практичностью нанесения кистью.

Многогранность Swahili позволяет наносить декоративного покрытия даже там, где поверхность не гладкая, и, воплотить в жизнь любое индивидуальное решение.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Novaprimer Bianco (пигментированный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой 50-80%

Novalux E Bianco (водоэмульсионная краска для

внутренних и внешних работ): разбавить максимум на 30% водой.

Swahili: разбавить максимум на 20% водой.

Clear Coat (бесцветное защитное покрытие для внутренних помещений). Если наносить в два слоя, то разбавить первый слой максимум на 20% водой и второй слой максимум на 5% водой.

Clear Coat, если наносить одним слоем, то он уже готов к использованию. В противном случае, разбавить максимум водой максимум на 5%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хорошо перемешать материал перед нанесением.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели. На поверхности подверженные сильным влияниям окружающей среды, советуем наносить один или более слоев Clear Coat.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта **Novaprimer Bianco**.

Спустя минимум 8 часов нанести разбавленный слой **Novalux E Bianco** при помощи валика с коротким ворсом или при помощи кисточки.

Спустя 8 часов нанести второй слой разбавленного **Novalux E Bianco** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 24 часа нанести слой **Swahili**, разбавленный максимум на 20% водой при помощи "кисточки для Swahili".

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой **Swahili**, разбавленный максимум на 5% водой при помощи "кисточки для Swahili".

Время сушки: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

Эффект "Античных стен"

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта **Novaprimer Bianco**.

Спустя минимум 8 часов нанести один слой разбавленного **Novalux E Bianco** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 12 часов нанести второй слой разбавленного **Novalux E Bianco** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 24 часа нанести слой **Swahili колерованного в цвет**, неразбавленный, при помощи "кисточки для Swahili".

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой **Swahili Base Silver**, разбавленный на 15-20% водой, при помощи морской губки.

Время высыхания: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости, и условий окружающей среды.

Эффект "Металлической штукатурки"

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта **Novaprimer Bianco**.

Спустя минимум 8 часов нанести слой **Swahili колерованного в цвет**, неразбавленный, при помощи пластикового шпателя.

Спустя минимум 8 часов нанести неразбавленный **Swahili Base Silver**, при помощи пластикового шпателя, до придания поверхности гладкости. Время высыхания: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

Эффект “Шандун”

Поверхность должна быть абсолютно ровной, сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта **Novaprimer Bianco**.

Спустя минимум 8 часов нанести один слой разбавленного **Novalux E Bianco** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой разбавленного **Novalux E Bianco** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 24 часа нанести один слой **Swahili Base Silver**, разбавленный на 15-20% водой, при помощи валика с коротким ворсом.

Обработать поверхность, при помощи пластикового мастерка, создавая ребристый вертикальный эффект.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой **Swahili**, разбавленный на 15-20% водой, при помощи валика с коротким ворсом или кисточки. Обработать поверхность при помощи пластикового мастерка, создавая эффект вертикальными движениями.

Время высыхания: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости, и условий окружающей среды.

Эффект “Шотландки”

Поверхность должна быть абсолютно ровной, сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта **Novaprimer Bianco**.

Спустя минимум 8 часов нанести один слой разбавленного **Novalux E Bianco** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой разбавленного **Novalux E Bianco** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 24 часа нанести первый слой **Swahili колерованный в цвет**, разбавленный на 15-20% водой, при помощи валика с коротким ворсом.

Обработать поверхность, слегка смачивая ее, при помощи пластикового мастерка, создавая ребристый эффект горизонтальными движениями.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой **Swahili**, разбавленный на 15-20% водой, при помощи валика с коротким ворсом или кисточки. Обработать поверхность, слегка смачивая ее, при помощи пластикового мастерка, создавая ребристый эффект вертикальными движениями.

Время высыхания: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости, и условий окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

РАСХОД

Novaprimer Bianco: 8-10 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Novalux E Bianco: 6-7 м²/л, в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Swahili: 6-7 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Clear Coat: 5-10 м²/л, для каждого

слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

ЦВЕТА

Base Silver, Base Gold цвета карты Swahili.

ФАСОВКА

Упаковка по 1 л; 5 л.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto, in imballi originali e ben saldati, ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Директива ЕЭС 2004/42:

Swahili (краска для декорирования) Предельное значение UE для **Swahili** (cat A/I): 200 g/l (2010).

Swahili содержит максимум 45 g/l ЛОС (летучих органических соединений).

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и соответствующих поправок. Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву.

Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.