

CONCRET_ART КОНКРЕТ АРТ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ АРТЦЕМЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 385

ОПИСАНИЕ

CONCRET_ART – это декоративная штукатурка, создающая поверхности с твердыми прочностными характеристиками, свойственными цементу «fair-face». Методы нанесения позволяют реализовать всевозможные эффекты: от строгого минимализма до изысканного античного.

Практически на любой стене возможно воспроизвести эффект состаренного бетона, опалубки, ячеистого эффекта, соблюдая каноны современного стиля для дизайна внутренних помещений.

CONCRET_ART качественно поднимает уровень обрабатываемой поверхности, выделяя такие архитектурные особенности, как: колонны, уступы, карнизы и т.д.

Реализованный на базе акрилового связующего, CONCRET_ART создает покрытие, наделенное отличной воздухопроницаемостью, стойкостью и сопротивлением к частым влажным уборкам.

Предназначен для применения в коммерческом и жилом секторах. CONCRET_ART лишен добавок из формальдегидов и пластификаторов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- Бетонные поверхности
- Поверхности из гипса и гипсокартона
- Поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- Различные минеральные строительные смеси при условии, что они впитывающие
- Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и им подобные.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на непросохшие и имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: акриловые сополимеры в водной эмульсии
- Разбавитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,75±0,05 кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902: 120.000 сПз ± 1.000 при 25°C (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): поверхностное – 30 минут, повторное нанесение – через 6 часа (в зависимости от толщины наносимого покрытия).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.
- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона, минеральные строительные смеси:

- Внутри помещений выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины и обработать их при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110; отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой.
- Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160,

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

CONCRET_ART КОНКРЕТ АРТ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ АРТЦЕМЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 385

ВЕТOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- На чистую и сухую поверхность нанести: один слой настенной акриловой грунтовки на водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.
- Далее приступить к нанесению CONCRET_ART согласно инструкции по применению.

Поверхности из бетона:

- Удалить недостаточно прилегающие структурные части цемента.
- Металлические прутья арматуры, вышедшие на поверхность, должны быть тщательно обработаны цементным раствором против поверхностной коррозии ВЕТОХАН PRIMER 9490125 Воiасса.
- Восстановить защитный слой бетона при помощи шпатлевки ВЕТОХАН 400 или ВЕТОХАН 300, безусадочного тиксотропного строительного раствора с волокнистым упрочнением 9490140/130, финишное выравнивание произвести при помощи безусадочной шпатлевки ВЕТОХАН 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.

- На чистую и высохшую поверхность наносить: один слой настенной акриловой грунтовки на водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001.

- Продолжить процесс нанесением материала CONCRET_ART .

Поверхности из массивной древесины и фанеры:

- Слегка отшлифовать поверхность для удаления заусенцев.
 - Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.
 - При обнаружении на поверхности смолы удалить ее соответствующим растворителем.
 - Зашпаклевать дефекты синтетической шпатлевкой TAMSTUCCO 9400006 или WALL STUCCO 9100019.
 - Приступить к нанесению CONCRET_ART.
- ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ** уделить при обработке древесины, богатой танинами. Для уменьшения

образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019.

*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности. Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.
Влажность поверхности: <10%.
- Инструменты: стальная кельма для выравнивания поверхности
- Количество слоев: 1-2 слоя в зависимости от планируемого эстетического эффекта.

ЭФФЕКТ ОПАЛУБКИ

Стальной кельмой нанести первый слой CONCRET_ART и по влажной поверхности с помощью резиновой формы-аппликатора создается эффект дерева.

После высыхания первого слоя стальной кельмой наносится 2-й более тонкий слой CONCRET_ART для финишной полировки поверхности.

Расход на 2 слоя: 0,8 – 1 кг/кв.м.

ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОГО БЕТОНА

Стальной кельмой нанести первый слой CONCRET_ART, выравнивая им поверхность.

После высыхания нанести стальной кельмой еще один слой CONCRET_ART. По влажному материалу пройтись стальной кельмой, держа её плоскостью к поверхности в горизонтальном или

CONCRET_ART КОНКРЕТ АРТ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ АРТЦЕМЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 385

вертикальном направлении, в зависимости от желаемого эстетического эффекта.

Расход на 2 слоя: 0,8 – 1 кг/кв.м.

ЯЧЕИСТЫЙ ЭФФЕКТ С ТОНКИМ ШЛИФОВАНИЕМ

Для подготовки поверхности использовать материал VENEZIAGRAF, нанесенный стальной кельмой без глянцеваания.

После высыхания первого слоя стальной кельмой с небольшими пропусками по поверхности наносится слой CONCRET_ART.

Различие в распределении по поверхности нанесенного материала определяет разнообразие «ячеистого» эстетического эффекта.

После полного высыхания выполняется абразивная обработка поверхности при помощи ручной дисковой полировальной машины, заправленной наждачной бумагой 100/120.

Расход на один слой материала VENEZIAGRAF: 1,5 – 2 кг/кв.м.

Расход на один слой материала CONCRET_ART: 0,8 – 1 кг/кв.м.

ЯЧЕИСТЫЙ ЭФФЕКТ СРЕДНЕГО ШЛИФОВАНИЯ

Для подготовки поверхности использовать материал STILE RESTAURO COMPACT, нанесенный стальной кельмой без глянцеваания.

После высыхания первого слоя стальной кельмой с небольшими пропусками по поверхности наносится слой CONCRET_ART.

Различие в распределении по поверхности нанесенного материала определяет разнообразие «ячеистого» эстетического эффекта.

После полного высыхания выполняется абразивная обработка поверхности при помощи ручной дисковой полировальной машины, заправленной наждачной бумагой 100/120.

Расход на один слой материала STILE RESTAURO COMPACT: 2,5 – 2,8 кг/кв.м.

Расход на один слой материала CONCRET_ART: 1 – 1,3 кг/кв.м.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcromie и при помощи красителей COLORADO серия 548.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения материала: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория А/л: краска с декоративными эффектами (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л (2010)

CONCRET_ART содержит макс.: 100 г/л VOC (летучих органических соединений)

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами немедленно промыть их достаточным количеством воды. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

CONCRET_ART – это декоративная штукатурка для внутренних помещений с эффектом артцемента «fair-face».



CONCRET_ART КОНКРЕТ АРТ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ АРТЦЕМЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 385

Нанесение материала CONCRET_ART серия 385 на базе акриловых сополимеров в водной эмульсии производится слоями на подготовленные поверхности. Количество слоев зависит от впитываемости поверхности и желаемого эстетического эффекта.

Дата: декабрь 2012

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e sulle nostre conoscenze tecniche; non può tuttavia assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del prodotto in ogni caso specifico. Questo documento tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutte le precedenti versioni. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico del COLORIFICIO SAN MARCO al numero di telefono: +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA