

ЕХУ грунтовка**ЖЕНУ**
Код 200 0201

Тип	Алкидная грунтовка.
Область применения	Применяется в качестве грунтовки, вторичной и шлифуемой грунтовки для деревянных и картонных поверхностей, древесноволокнистых плит, а также загрунтованных противокоррозионной грунтовкой металлических поверхностей внутри помещения. Применяется для грунтовки мебели, дверей, оконных переплетов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-15 м ² /л в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения.
Сухой остаток	60 %.
Плотность	1,7 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 или растворитель 1032.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,013" – 0,018", т.е. 0,330-0,460 мм.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 1 час. Шлифовку и нанесение эмали можно производить через сутки.
Блеск	Матовый.
Базис	АР.
Цвет	Можно колеровать по каталогам «Тиккурила Симфония». Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. Базис АР можно применять в неколерованном и колерованном виде.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Грунтовка в неплотно закрытой таре не выдерживает длительного хранения.
Тара	Белый 1/3 л. Базис АР 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.

ЕХУ грунтовка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при грунтовании	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка" для сучков. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Впадины и выбоины заделать алкидной шпатлевкой "Спаккели". Заделанные участки отшлифовать, пыль удалить.
Окраска	Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При грунтовании деревянных поверхностей развести уайт-спиритом на 10%. Для вторичной грунтовки или шлифовки обычно не разбавляется. Наносить кистью, валиком или распылением.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные поверхности очищать намоченной слабым щелочным средством (рН 8-10) тряпкой или губкой. После этого промыть тщательно поверхность чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит алифатический уайт-спирит. ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.