

КИЛПИ покрытие для крыш**КИЛПИ**
Код 741 6003

Тип	Покрытие для крыш, связующим которого является модифицированная акрилатная дисперсия. Покрытие обладает особенной эластичностью даже при низких температурах и долго сохраняет свою эластичность и цвет при атмосферных воздействиях.
Область применения	Применяется для покрытия крыш из рубероида, бетонных блоков, битумированных волокнистых плит, волокнистого цемента, а также окрашенных битумной краской стальных крыш, не покрытых ржавчиной. До окраски бетонно-кирпичной поверхности или поверхности из волокнистого цемента ее следует загрунтовать эпоксидным лаком "Аквакоут".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	2 - 4 м ² /л на 2-слойное покрытие.
Сухой остаток	Ок. 50%.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится малярной щеткой. Можно наносить также валиком, после чего поверхность отделывается кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Выдерживает воздействия дождевой воды и росы через 1-2 часа. Отделочная окраска производится на следующий день. Высыхание замедляется по мере повышения относительной влажности воздуха и понижении температуры.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	С.
Атмосферостойкость	Хорошая, также в морском и промышленном климате.
Цвет	Цвета по каталогам "Краски для наружных работ, "Тиккурила Фасад" и "Тиккурила Симфония" для базиса С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	2,7 л, 9 л, 18 л.

КИЛПИ покрытие для крыш**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%. Обеспечить высыхание лакокрасочной пленки до вечерней росы, избегать окраски перед дождем. Самые лучшие условия для окраски имеются в облачную погоду.
Предварительная подготовка	<p>Поверхность очистить щеткой от посторонних включений, как например, от мха, лишайника, камней, после чего подложку рекомендуется промыть, лучше всего под высоким давлением. Предварительную обработку и очистку асбестовой поверхности нельзя производить механическим пылящим способом без эффективного респиратора. Подложки с содержанием асбеста следует обработать с особой осторожностью.</p> <p>Большие пузыри или морщины в рубероиде разрезать и приклеить к подложке клеем. Дыры заделать, например, резиновобитумной шпатлевкой.</p>
Грунтование	Бетонно-кирпичные поверхности или поверхности из волокнистого цемента грунтовать одним слоем эпоксидного лака "Аквакоут", разбавленного на 40-50% водой. Загрунтованную крышу обработать покрытием для крыш "Килпи" в течение 1-2 суток после грунтования.
Окраска	Перед применением покрытие тщательно перемешать. Наносить его щеткой в два слоя. Для грунтования разбавить водой примерно на 15%. Отделочную окраску произвести неразбавленным покрытием. Можно наносить также валиком, после чего отделку произвести кистью. Во избежание разнооттеночности покрытия рекомендуется смешивать в одной емкости достаточное количество покрытия одной партии изготовления.
Ремонтная окраска	Для ремонтной окраски поверхности, ранее окрашенной "Килпи", применять то же покрытие для крыш "Килпи".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Загрязненную поверхность можно очистить не ранее, чем через две недели после нанесения покрытия осторожной водной промывкой без моющих средств.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По покрытию имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.