

КИРИ лак для полов**KIRI**
Код 005 0410

Тип	Алкидный лак.
Область применения	Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри помещения. Применяется для деревянных полов и паркета.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	12 – 14 м ² /л.
Сухой остаток	44 %.
Плотность	0,9 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 3 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Шлифовку можно производить через 1-3 суток. На высыхание влияют температура, количество и толщина слоев, а также относительная влажность и воздухообмен. Избегать механических воздействий в течение 3-7 суток после лакировки.
Блеск	Совершенно глянцевый.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении всех обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчив к уайт-спириту и денатурату, а не устойчив, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение	Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. Лак в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.

КИРИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при лакировке** Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20%. Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
- Предварительная подготовка** **Новые нелакированные поверхности:**
Очистить поверхность от грязи и пыли.
- Ранее лакированные поверхности:**
Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить.
- Если пол обработан воском, воск тщательно удалить уайт-спиритом. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Если на поверхности пола останется воск, то лак не высохнет полностью, а стойкость покрытия к истиранию ухудшится.
- Лакировка** **Новые нелакированные поверхности:**
Лак тщательно перемешать перед применением. Для грунтовочной лакировки нового пола разбавить лак уайт-спиритом на 20%. Покрывную лакировку произвести неразбавленным лаком 2-3-мя ровными, тонкими слоями. Перед нанесением следующего слоя лака, поверхность рекомендуется слегка шлифовать.
- Ранее лакированные поверхности:**
Ранее лакированный пол не требует отдельной грунтовки, а его лакировать в два слоя неразбавленным лаком Кири. Перед нанесением следующего слоя лака поверхность рекомендуется слегка шлифовать.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
- Уход** Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.
- Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
- ОХРАНА ТРУДА** Содержит уайт-спирит.
ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.
На лак имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.