

КРАСКА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ДОСОК**VO-KOULUTAULUMAALEI**
Код 361 0202, 361 0555**Тип** Водоразбавляемая латексная краска на акрилатной основе.**Область применения** Предназначена для окраски школьных досок. Образует поверхность, к которой мел хорошо пристает и с которой также легко стирается.**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА****Расход** 9 -12 м²/л.**Сухой остаток** Ок. 35% по массе в зависимости от цвета.**Плотность** 1,0 кг/л.**Разбавитель** Вода.**Способ нанесения** Наносится кистью или распылением.**Время высыхания
при +23°C и
относительной
влажности 50%** Около суток.**Блеск** Матовый.**Цвет** Зеленый 555 и черный 202.**Износостойкость** Хорошая.**Стойкость к мытью** Хорошая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.**Хранение** Защищать от мороза.**Тара** 1 л.

КРАСКА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ДОСОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +15°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить неокрашенную фанерную поверхность от пыли и грязи. Загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс". Окрашенная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть водой, дать высохнуть. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс". При нанесении на поверхность, которая окрашена водоразбавляемой "Краской для школьных досок", межслойная шлифовка и грунтовка не обязательны.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.