

ЛУЯ универсальная грунтовка**LUJA yleispohjamaali**
Код 219 0201

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Латексная грунтовка на акрилатной основе. |
| Область применения | Предназначена для грунтовки и окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и картонных поверхностей, а также древесностружечных и древесно-волоконистых плит. Обладает хорошей адгезией к чистым поверхностям, окрашенным ранее латексными, алкидными, эпоксидными или каталитическими красками. Применяется для грунтовки и окраски стен и потолков внутри зданий. Применима в качестве грунтовки, например, под покрывные краски "Луя", "Ремонтти-Ясся" и "Яссяпласт". |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|--|
| Расход | На непьющие поверхности – 7-10 м ² / л. На пьющие поверхности – 5-8 м ² / л. |
| Сухой остаток | 36%. |
| Плотность | 1,4 кг/л. |
| Разбавитель | Вода. |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением под высоким давлением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021". Допускается разбавлять до 10% по объему. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | На отлип – 30 минут. Окраску можно производить через 2 часа. |
| Блеск | Совершенно матовый. |
| Базис | AP. |
| Цвет | Белый. Можно колеровать в светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония». При колеровке применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает более 2000 проходов щеткой. |
| Химстойкость | Устойчива к очищающим химикатам и слабым растворителям, например к уайт-спириту. |
| Термостойкость | 85° С. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л. |

АО ТИККУРИЛА

ЛУЯ универсальная грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Условия при грунтовании | Грунтуемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | <p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. Загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя". При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серий "Спаккели" или "Престо".</p> <p>Окраску можно производить, например, покрывными красками "Луя", "Ремонтти-Ясся" или "Яссяпласт".</p> <p>Окрашенная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.</p> |
| Грунтование | Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости развести водой. Наносить грунтовку валиком, кистью или распылением. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | <p>Окрашенная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости в течение примерно двух недель после окраски. В данный период рекомендуется избегать сильной очистки поверхности. При необходимости очищать поверхность легкой очисткой влажной тряпкой.</p> <p>Спустя месяц поверхность можно очищать влажной губкой или тряпкой. Загрязнения на поверхности можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (рН 6-8) тканью или губкой. Придерживаться инструкций производителя мощного средства. После очистки поверхность высушить.</p> |
| ОХРАНА ТРУДА | <p>Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.</p> |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |