

ПЕТСИЛАККА**PETSILAKKA**
Код 005 0020 – 0023

Тип Цветной алкидный лак для внутренних деревянных поверхностей.
Область применения Применяется для лакировки мебели, дверей, перил, лестниц.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход 10-14 м²/л. Расход лака колеблется в зависимости от требуемого оттенка.

Сухой остаток ок. 38 %.

Плотность 0,9 кг/л.

Разбавитель Уайт-спирит 1050.

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50 %. От пыли – 4 часа.
Для обращения – 12 часов.
Следующий слой лака можно наносить через 24 часа.
На время высыхания влияют тип лакируемой поверхности и толщина слоев.

Блеск Совершенно глянцевый.

Цвет Дуб, орех, махагон, черный.

Износостойкость Хорошая.

Стойкость к мытью Хорошая при применении обыкновенных моющих средств.

Стойкость к растворителям Устойчив к уайт-спириту и хозяйственному спирту, а не устойчив, например, к нитрорастворителям.

Маслостойкость Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения.

Тара 1/3 л и 1 л.

ПЕТСИЛАККА**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при лакировке** Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха и лакируемого объекта выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
- Предварительная подготовка**
- Новая деревянная поверхность:**
Очистить поверхность от пыли и грязи.
- Ранее лакированная поверхность:**
Вымыть поверхность моющим раствором, например, раствором "Маалипесу" или "Техопесу", тщательно промыть водой. Удалить старый лак скребком. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
- Лакировка** Лак тщательно перемешивать перед применением. Произвести контрольную лакировку на отдельной доске или незаметном участке, для проверки правильного оттенка. Если оттенок лака слишком темный, его можно разбавить Уайт-спиритом 1050. Нанести лак "Петсилакка" в 1-3 слоя, в зависимости от требуемой степени насыщенности оттенка.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
- Уход**
- Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.
- Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
- ОХРАНА ТРУДА** Содержит алифатический уайт-спирит и скипидар.
- ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.**
- Не вдыхать паров растворителей и красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Носить защитные перчатки.
- На лак имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоемы и в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.