

РОСТЕКС противокоррозионная грунтовка**ROSTEX**
Код 006 7550, -7553

Тип	Антикоррозионная грунтовка с содержанием алкида и масла. Не содержит свинца или хроматов.
Область применения	<p>Предназначена для грунтовки, в особенности, стальных поверхностей. Применима также для грунтовки оцинкованных и легкометаллических поверхностей. Поверхности из легкого металла следует отшлифовать до нанесения грунтовки.</p> <p>"Ростекс" защищает поверхность и создает надежную и стойкую подложку для последующей окраски.</p> <p>Применяется для грунтовки стальных конструкций, силосов, противопожарных дверей, пожарных лестниц, радиаторов отопления, перил, флагштоков, вентиляционных и водосточных труб, лодок и т.п. поверхностей вне и внутри зданий.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² /л.
Сухой остаток	55%.
Плотность	Ок. 1,4 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 2 часа. Следующий слой можно нанести через сутки.
Блеск	Матовый.
Цвет	Белый, серый, красный и черный.
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к растворителям	Выдерживает уайт-спирит и хозяйственный спирт. Неустойчива к крепким растворителям, например к нитро растворителям.
Маслостойкость	Хорошая.
Хранение	Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах.
Тара	1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л.

РОСТЕКС противокоррозионная грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – менее 80%. Во избежание слишком быстрого испарения растворителя, образования пор, ухудшении адгезии, появлении пузырьков и т.д. температура поверхности не должна превышать +35°C.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи, водорастворимых солей, масла и жира моющим средством "Панссарипесу". Тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Возможную белую ржавчину удалить шлифовкой или стальной щеткой (степень очистки – St 2). Окрашенная поверхность: Окрашенную поверхность тщательно очистить от старой краски и ржавчины скребком и щеткой (степень очистки – St 2). Вымыть поверхность моющим средством "Панссарипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.
Грунтовка	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Перед нанесением кистью грунтовка обычно не разбавляется. Для распыления под высоким давлением разбавить Уайт-спиритом 1050 на 0-5% по объему. В качестве покрывной краски для наружных работ можно применять, например, краски "Панссаримаали", "Миранол", "Уника", "Техо", "Пика-Техо" или "Ультра", а для внутренних работ – "Песто", "Эмпир", "Миранол" или латексные краски.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Окрашенную поверхность очищать осторожно, помня, что в нормальных условиях она достигает своей окончательной износостойкости и твердости только через месяц после окраски. Если придется очищать поверхность ранее, чем через четыре недели, рекомендуется легкая очистка мягкой щеткой или влажной тканью. Окрашенную поверхность можно мыть средством "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" : 10 частей воды) не ранее чем через месяц после окраски. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1:1). Дать раствору действовать ок. 15 минут и тщательно промыть поверхность чистой водой. Дать поверхности высохнуть.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит, бариевый пигмент. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПРИЕМЕ ВНУТРЬ. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. В случае проглатывания внутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку грунтовки. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.