

**СУПИ САУНАСУОЯ для защиты бани****SUPI SAUNASUOJA**

Код 868 6404

<b>Тип</b>	Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе.
<b>Область применения</b>	Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит компоненты против синевы и плесени. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полов бани.  Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, умывальной и раздевалке бани.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 16 %.
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2 - 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Базис</b>	EP.
<b>Цвет</b>	Согласно каталогу "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурила".
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**СУПИ САУНАСУОЯ для защиты бани****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости шероховатые деревянные поверхности отшлифовать перед покрытием. Пыль от шлифовки удалить.
<b>Обработка</b>	Состав тщательно перемешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости развести водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева, а в парильных только одним слоем. При нанесении колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от природы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Во избежание разницы в оттенке всю поверхность следует обрабатывать всегда непрерывно, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок за раз.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой или мощным средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Не ранее чем через месяц после обработки.  Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,5 л средства на 5 л воды). Для удаления известковых солей применять 10-15%-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и ржавчины применять неразбавленное средство "Супи Саунапесу". Для отбеливания полков применять разбавленный в воде состав "Супи Саунапесу" (1 часть средства - 1 часть воды). Дать воздействовать 15 мин. и промыть чистой водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.  По составу имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.